

## وصف الدهان:

معجون أكريليك ٩٠٠ هو معجون خارجي و داخلي عالي الجودة جاهز للإستعمال، مصنع من أجود أنواع البوليمر و الفيلر المتعددة التي تمنحه تشغيل ممتاز و قدرة ملئاً فائقة. يمتاز بالتوفير في طبقات الدهان.

## الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي و الداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس.

## مميزات المنتج:

- قدرة فائقة على الإلتصاق بالأسطح الناعمة  
- مقاومة عالية لتقلبات الطقس  
- يستعمل كمعجون للدهانات المائية و الزيتية  
- قدرة ملئاً ممتازة على المحارة الخشنة  
- معدل فرد عالي

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٦٣/٢٠٢٠

## الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٥٨ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٧٥ ± ٠,٠٥ جم/سم <sup>٣</sup> ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات الجفاف النهائي: ١٢ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للإستخدام
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠٪	معجون سميك القوام
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> /كجم (بدون تخفيف)	٤ - ٢ م <sup>٢</sup> /كجم *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	١٠٠ - ١٥٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	١٧٠ - ٢٦٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

