

## وصف الدهان:

كوش برايمر 100 هو دهان يادى مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية و فوسفات الزنك وأوكسيد الحديد و إضافات أخرى عديدة تكسبه مقاومة عالية ضد الصدأ، خالي تماماً من كربونات الكالسيوم. يتميز بقوة التصاق عالية يعطي أقوى حماية للأسطح الحديدية.

## الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي و الداخلي على الأسطح الحديدية بما في ذلك أعمال الفورفورجيه و المشغولات و الأبواب و الأسوار الحديدية و الإنشاءات و الهياكل المعدنية و أعمال الجمالونات.

## مميزات المنتج:

- مقاومة عالية ضد الصدأ
- قوة التصاق عالية
- حماية للأسطح الحديدية
- قوة تغطية ممتازة

## المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٥٤١ / ٢٠٢٠

## الخواص الفنية:

اللون	أحمر   رمادي   أسود   أخضر
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	الأحمر ٤٦% ± ٣ الأخضر ٥٢% ± ٢ الأسود و الرمادي ٣٦% ± ٢
الكثافة النوعية جم/سم <sup>٣</sup>	١,٤٥ ± ٠,٠٥   ١,٢٥ ± ٠,٠٥   ١,٢٥ ± ٠,٠٥
وقت الجفاف* ٢٥°م و رطوبة نسبية ٥٠%	جفاف أولي: ساعتان وجه ثاني: ٦ ساعة جفاف نهائي: ٢٤ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	بإستخدام نפט معدني يوصى بإستخدام مخفف جي ال سي ٣٣-١٠% عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٠% عند الرش بالهواء
نقطة الوميض	٤٠°م
اللزوجة عند ٢٥°م و نسبة رطوبة ٥٠%	٧٥ ± ٠,٢ وحدة كريبس
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> / لتر (بدون تخفيف)	١٤ - ١٦ م <sup>٢</sup> / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٧٥ - ١٠٠ μ *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط

## العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة | جالون  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

## الأدوات المستخدمة:

الفرشاة      الرولة      مسدس الرش



## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان، كما يجب إزالة أي صدأ عن السطح قبل الإستخدام، كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه
كوش برايمر 100	٢-١

## الصحة و السلامة:

0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر  
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه . تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.