

وصف الدهان:

داي-تون ٢٠٠ هو دهان سينثيتيك داخلي مط. مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية (أكيد).
يمتاز بقوة الالتصاق و تغطية عالية.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الداخلي على جميع الأسطح الجديدة أو القديمة. مناسب لدهان الأسطح الإسمنتية و الخشبية و المعدنية والألواح الجبسية. مناسب لموبيليا الحمامات و المطابخ.
يمكن إستخدامه كوجه أولي للدهانات الزيتية اللامعة. كما يمكن إستخدامه في عمل معجون زيتي لملئ الفراغات و الشقوق خاصة على الأسطح الخشبية.

مميزات المنتج:

- مظهر مط (مطفي)
- قوة تغطية عالية
- مقاومة جيدة للإنشائية
- سهل الصنفرة
- قوة تحمل عالية

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/١٧٥٧

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٥٧ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٦٠ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ساعتان وجه ثاني: ١٦ ساعة الجفاف النهائي: ١٨ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	بإستخدام نفط معدني يوصى بإستخدام مخفف جي ال سي ٣٣٠ ١٠٪ عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٠٪ عند الرش بالهواء
نقطة الوميض	٤٠ م°
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٠ ± ١٠٠ وحدة كريبس (بإستخدام عمود الدوران الصغير)
معدل الفرد النظري* (بدون تخفيف) م ^٢ /لتر	٨ - ١٠ م ^٢ /لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ م *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٥٠ - ٧٠ م *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة | جالون | جالون كومبو
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.
يقلب جيداً قبل الإستعمال.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الإسمنتية	الأسطح الخشبية	أعمال الحديد	ألواح جبسية
بنيتريتنج سيلر	١				✓
سيلر جل نيل ٢٩٠	١	✓			
معجون أكرليك ٩٠٠	٢	✓	✓		✓
كوش برايمر ١٥٠	١			✓	
داي - تون ٢٠٠	٢	✓	✓	✓	✓

ملاحظة:



0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج.

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرياً مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتخضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع، و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه . تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.