

مُل تايم هو معجون شروخ مائي لملء الشقوق و الثقوب، مصنع من أجود خامات الفوم و الأكريليك النقي التي تكسبه قدرة عالية على سد الشقوق العميقة.

وصف الدهان:

يوصى به للإستعمال الداخلي و الخارجي، مناسب لملء و حشو فواصل التمديد الأفقية و الرأسية بين العناصر الإنشائية المختلفة الجديدة أو القديمة بجميع أنواعها مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس. ملاحظة: لا تزيد الشقوق عن 0مم

الإستخدام الموصى به:

- غير قابل للإنكماش
- مرونة عالية لمقاومة التشقق
- قوة التصاق ممتازة
- قدرة سد الشقوق حتى 0 مم

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم 0٠١ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٤٩ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	٠,٣٢ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣ ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٦ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف.
التخفيف	جاهز للإستخدام
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	معجون سميك القوام
معدل الفرد النظري* (م ^٢ /كجم بدون تخفيف)	يعتمد على عمق الشرخ و مساحته

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة. المنتج صالح لمدة ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

سكينة معجون مرنة



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0°م

نظام الدهان المقترح:

- ينظف الحائط والشرح
- يفتح حول الشرح
- يدهن وجه سيلر جل نيل ٢٩ داخل الشرح
- يتم معالجة الشرح بمعجون فُل تايم

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتذرع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.