

جل نيل هو سيلر مائي أبيض داخلي، مكون من أجود خامات الأكريليك المنتقاة التي تكسبه قدرة عالية على التغلغل ومقاومة القلويات.

## وصف الدهان:

يوصى به للإستعمال الداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الخرسانة والأسطح الإسمنتية وألواح الجبس.

## الإستخدام الموصى به:

- مقاوم للقلويات  
- قدرة إلتصاق عالية  
- يزيد من معدل فرد و تغطية طبقات الدهان  
- قدرة عالية على التغلغل داخل الأسطح المسامية

## مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٨٠٤ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

## الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٣٦ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٤٦ ± ٠,٠٥ جم/سم <sup>٣</sup> ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٢ - ٣ ساعات الجفاف النهائي: ٦ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	١٥٪ - ٢٥٪ بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٢٠ ± ١٠ وحدة كريبس ASTM D562-2001
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> /لتر (بدون تخفيف)	١٠ - ١٤ م <sup>٢</sup> /لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٢٥ - ٣٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٧٠ - ٩٨ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

## العوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: جالون | بستلة  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

## الأدوات المستخدمة:

الفرشاة      الرولة      مسدس الرش



## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ م°

## نظام الدهان المقترح:

المنتج      عدد الأوجه

١

سيلر جل نيل ٢٩

## الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



## ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتذرع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.