

وصف الدهان:

جل نيل ٢٩٠ هو سيلر مائي شفاف داخلي و خارجي، مصنع من أجود أنواع الأكريليك النقي ١٠٠٪. يتسم بمقاومة ممتازة للقلويات و غلق المسام.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي و الداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- مقاومة ممتازة للقلويات
- قدرة عالية علي التغلغل داخل الأسطح المسامية
- يزيد من معدل فرد و تغطية طبقات الدهان
- قدرة إلتصاق عالية

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ٨٠٣ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١.

الخواص الفنية:

شفاف	اللون
مط	المظهر
نظرياً ١٦ ± ٢	المحتوى الصلب بالحجم
ASTM D1475-98 ١ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣	الكثافة النوعية
جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٦ ساعات * درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف	وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪
١٠٠٪ بإستخدام مياه عذبة	التخفيف
غير قابل للإشتعال	نقطة الوميض
ASTM D562-2001 ١٠ ± ٦٥ وحدة كريبس	اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪
٨ - ١١ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.	معدل الفرد النظري* م ^٢ / لتر (بدون تخفيف)
١٥ - ٢٥ م	سماكة الطبقة الجافة *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط
٩٥ - ١٥٥ م	سماكة الطبقة الرطبة *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: بستلة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ م°

نظام الدهان المقترح:

المنتج عدد الأوجه

١

سيلر جل نيل ٢٩٠

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتذرع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.