

وصف الدهان:

جلتكس ٢٥٠٠٠ هو دهان أكريليك مائي خارجي و داخلي عالي اللمعة فائق الجودة، مصنع من أجود أنواع مواد الأكريليك المتقدمة لتكسبه مقاومة عالية للإحتكاك و الغسيل.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي والداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة والأسطح الإسمنتية وألواح الجبس و الحجر الصناعي.

مميزات المنتج:

- لمعه براق
- مقاومة ممتازة للغسيل و الإحتكاك
- بياض ناصع
- قوة تغطية ممتازة

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/١٥٣٩

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	لامع
المحتوى الصلب بالحجم	٤٣ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٣٠ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣ ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ دقيقة وجه ثاني: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٤ ساعات * درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	١٠٪ عند إستعمال الفرشاة أو الرولة بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
قابلية الغسيل	قابل للغسيل ASTM D2486-2000
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٢٠ ± ١٠ وحدة كريبيس ASTM D562-2001
معدل الفرد النظري* (م ^٢ /لتر بدون تخفيف)	١٢ - ١٥ م ^٢ /لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٧٠ - ٩٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون | بستلة | بستلة كبيرة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكم الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس
و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و وقت التجفيف.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش
الرش اللا هوائي: حجم الفوهة: ٠,١٥ - ٠,٢١ بوصة
الضغط عند الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم² (٢١٠٠ psi)
زاوية الرش: ٢٥° - ٦٥°



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد
عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الجديدة	ألواح جسيمة	الأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات زيتية	الأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات مائية
بنيتريتنج سيلر	١		✓		
سيلر جيل نيل ٢٩٠	١	✓			✓
معجون أكرليك ٩٠٠	٢	✓	✓		
فرست كوت ٥٠٥	١			✓	
داي-ستون ٧٠٧٠	١	✓	✓	✓	✓
جلتكس ٢٥٠٠٠	٢	✓	✓	✓	✓

ملحوظة:

- في حال وجود شروخ عميقة ينصح بإستخدام معجون شروخ فل تايم.
- للأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات زيتية، يتم الصنفرة وإزالة الأتربة.
- للأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات مائية، يتم تنظيف السطح وإزالة الأتربة.

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن
الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة،
يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و
السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فویر و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من المانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.