

وصف الدهان:

لؤلؤ هو دهان لاكمه لامع عالي الجودة، مصنع من خليط الراتنجات الصناعية (الكيد) عالية الجودة المتطورة لتحمل الظروف المناخية في الأعمال الخارجية و تقاوم الإصفرار. يتميز بأنه يعطي تشطيبات لامعة ملساء بلمعة براق.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي والداخلي على الأسطح الخشبية و الحوائط الإسمنتية و الأسطح الحديدية والألواح الجبسية و كافة الأسطح التي تتطلب طبقة دهان متينة تتحمل الظروف المناخية المختلفة.

مميزات المنتج:

- شديد اللمعة
- ممتاز باللون الأبيض الثلجي
- مقاوم للإصفرار و خالي من الرصاص
- قوة تغطية ممتازة
- قوة تحمل عالية للعوامل الجوية

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/٧٩٣ بند رقم ١

الخواص الفنية:

اللون	أبيض ثلجي
المظهر	لامع براق
المحتوى الصلب بالحجم	٢ ± %٥٥ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٢٠ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠%	جفاف أولي: ٣ ساعات وجه ثاني: ١٦ ساعة الجفاف النهائي: ١٦ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	باستخدام نطف معدني يوصى باستخدام مخفف جي ال سي ٣٣٣ ١٠% عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٠% عند الرش بالهواء
نقطة الوميض	٤٠ م°
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠%	١٠ ± ٧٥ وحدة كريس (باستخدام عمود الدوران الصغير)
معدل الفرد النظري* م ^٢ /لتر (بدون تخفيف)	١٤ - ١٦ م ^٢ /لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ م *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٥٠ - ٦٠ م *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة | جالون | جالون كومبو
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.
يقلب جيداً قبل الإستعمال.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الإسمنتية	الأسطح الخشبية	أعمال الحديد	ألواح جبسية
بنيتريتنج سيلر	١	✓			✓
سيلر جل نيل ٢٩٠	١				
معجون أكريلك ٩٠٠	٢	✓	✓		✓
كوش برايمر ١٥٠	١			✓	
فرست كوت ٥٠٥	١	✓	✓	✓	✓
لؤلؤ	٢	✓	✓	✓	✓

ملاحظة:



0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج .

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للظروف الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.