

وصف الدهان:

ورنيش بيور ١٩٠١ هو ورنيش مائي عالي الشفافية فائق الجودة غير قابل للإصفرار، مركب من أجود أنواع الأكريليك المتنتقة.

الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الداخلي كوجه نهائي لحماية طبقة الدهان النهائية وأعمال الديكور بكافة أنواعها و ورق الحائط.

مميزات المنتج:

- يعطي سطح أملس لامع
- مقاوم للإصفرار
- قابلية عالية للغسيل
- معدل فرد عالي

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم ١٩٠١ طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

الخواص الفنية:

اللون	شفاف
المظهر	لامع
المحتوى الصلب بالحجم	٢٠ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٠٢ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ١-٢ ساعة وجه ثاني: ٣-٤ ساعات جفاف نهائي: ٦ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	١٠٪ عند إستعمال الفرشاة أو الرولة (مياه عذبة) ٣٠٪ عند إستعمال الرش بالهواء
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	١٠٥ ± ١٠ وحدة كرييس
معدل الفرد النظري* م ^٢ / لتر (بدون تخفيف)	٢٠ - ٢٥ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	١٥ - ٢٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٦٠ - ١٠٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون | بستلة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ °م

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه
ورنيش بيور ١٩٠١	٢-١

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.