

## وصف الدهان:

سوبر بلاتين داي ستون ٧٠٧٠ هو دهان بلاستيك داخلي و خارجي مط (مطفي) فائق الجودة، مصنع من أجود أنواع خليط الأكريليك كوبوليمر و مواد أخرى عديدة تمنحه خصائص فريدة من نوعها.

## الإستخدام الموصى به:

يوصى به للإستعمال الخارجي و الداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس والحجر الصناعي.

## مميزات المنتج:

- مظهر مطفي جذاب
- مقاوم للظروف الجوية
- قوة تغطية عالية
- مقاوم للفلويات
- قابلية عالية للغسيل

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/١٥٣٩

## الخواص الفنية:

اللون	متوفر بجميع الألوان، يرجى مراجعة كارتلات جي ال سي للألوان.
المظهر	مط (مطفي)
المحتوى الصلب بالحجم	٤٠ ± ٥ % يختلف باختلاف أساس التلوين نظرياً
الكثافة النوعية	Base C ٠,٠٥ ± ١,٣٣ Base B ٠,٠٥ ± ١,٤٠ Base A ٠,٠٥ ± ١,٤٢ ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠ %	جفاف أولي: ٣٠ دقيقة وجه ثاني: ٤ ساعات الجفاف النهائي: ٤ ساعات * درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	١٠ % عند إستعمال الفرشاة أو الرولة بإستخدام مياه عذبة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
قابلية الغسيل	قابلية عالية للغسيل ASTM D2486-2000
اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠ %	١٠ ± ١١٠ وحدة كريبس ASTM D562-2001
معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> /لتر (بدون تخفيف)	٩-١٢ م <sup>٢</sup> /لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٧٥ - ١٠٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

\* هذا المنتج هو منتج وسيط، لا يباع إلا بعد تلوينه بواسطة ماكينة جي ال سي لمرج الألوان بالكمبيوتر.

## العبات:

يتوفر المنتج بأحجام: عبوة | جالون | بستلة  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الاستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.  
يقلب جيداً قبل الإستعمال.

## الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش  
حجم الفوهة: ٠,١٥ - ٠,٢١ بوصة  
الضغط عند الفوهة: ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم<sup>2</sup> (٢١٠٠ psi)  
زاوية الرش: ٢٥° - ٦٥°

## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الجديدة	ألواح جبسية	الأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات مائية
بنيتريتنج سيلر	١		✓	
سيلر المقاوم ٠٠١٧	١	✓		✓
معجون تاكت	٢	✓	✓	
سوبر بلاتين داي-ستون ٧٠٧٠	١	✓	✓	✓

## ملحوظة:

- في حال وجود شروخ عميقة ينصح باستخدام معجون شروخ فل تايم.  
- للأسطح الدهونة مسبقاً بدهانات مائية، يتم تنظيف السطح وإزالة الأتربة.

## ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



## الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوصيات والتوجيهات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات الواردة هنا. يتم تقديم جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.