

سوبر بلاتين داي-تون ٣٠٣٠ هو دهان بلاستيك مط (مطفي) داخلي عالي الجودة، مصنع من أجود أنواع كوبوليمر الأكريليك ليعطي سطح أملس جداً.

هذا المنتج يستخدم لأعمال البطانة والتأسيس، كما يوصى به للإستعمال الداخلي على الأسطح الجديدة أو القديمة مثل الطوب والخرسانة والأسطح الإسمنتية وألواح الجبس.

وصف الدهان:

الاستخدام الموصي به:

- مظهر مطفي
- قوة تخطية عالية

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩/٢٠٠٨ للأعمال الداخلية

متوفّر بجميع الألوان، يرجى مراجعة كارتات جي ال سي للألوان.	اللون	الخواص الفنية:
مط (مطفي)	المظهر	
نطرياً ± ٤٪ يختلف بإختلاف أساس التلوين	المحتوى الصلب بالحجم	
ASTM D1475-98 Base B ., ٠ ± ١,٤٢ Base A ., ٠ ± ١,٠	الكتافة النوعية	
٣. درقيقة جفاف أولي: ٤ ساعات وجه ثانوي: ٤ ساعات الجفاف النهائي: * درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف	وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠٪	
١٪ عند إستعمال الفرشاة أو الرولة باستخدام مياه عذبة	التخفيف	
غير قابل للإشتعال	نقطة الوميض	
ASTM D2486-2000 قابلية للغسيل	قابلية الغسيل	
ASTM D562-2001 ١٢ ± ١ وحدة كريبس	اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠٪	
٨ - ١٠٥ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العدد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.	معدل الفرد النظري* م²/لتر (بدون تخفيف)	
٤ - ٥ م م * يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط	سماكة الطبقة الجافة	*هذا المنتج هو منتج وسيط، لا يباع إلا بعد تلوينه بواسطة ماكينة جي ال سي لمزج الألوان بالكمبيوتر. قد يوجد نسبة حيود في بعض الألوان.
٩ - ١١٥ م م * يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط	سماكة الطبقة الطرية	

العبوات:
يتوفر المنتج بأدجام: عبوة | جالون | بستلة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:
يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الاستخدام:
يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و مرحلة الجفاف.
يقلب جيداً قبل الاستعمال.

الرش الا هوائي:	الفرشاة	مسدس الرش	الرولة	الأدوات المستخدمة:
حجم الفوهة: ١٠ - ٢١ . بوصة				
الضغط عند الفوهة: ١٤٠ كجم / سم ^٢ (٣٠٠ psi)				
زاوية الرش: ٦٠ - ٩٠°				

تجهيز الأسطح:
يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأترية و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°

نظام الدهان المقترن:	المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الجديدة	ألوان جبسية	الأسطح المدهونة مسبقاً بدهانات مائية
	بنيريتنج سيلر	١		✓	✓
	سيلر مقاوم ١٧ ..	١		✓	✓
	معجون دايتون ..	٢		✓	✓
	سوبر بلاتين داي-تون ٣٠٣	٢		✓	✓

ملاحظة:
- في حال وجود شروخ عميقه ينصح بإستخدام معجون شروخ فل تايم.
- للأسطح المدهونة مسبقاً بدهانات مائية، يتم تنظيف السطح وإزالة الأترية.

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للاشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خارجية للتحكم أو مدددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و/ أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكمالها أو ملائمتها أو ملائمتها وفقاً للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات هنا على اتفاقية الشروط العامة. وتحذف جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة أو المستخدم حصرًا مسؤوليته تجاه أي إتفاق على خلاف ذلك مراجعة كتابةً يتناول كل من الصانع والبائع و/ أو المشتري و/ أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإسناده ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الفرق أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام، من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تتحفظ بيانات المنتج للتغير دون إشعار.