

سوبر بلاتين سوبر لاك هو دهان لاكمي لامع عالي الجودة مصنع من أجود الراتنجات الصناعية (الكيد). يتميز بأنه يعطي تشطيبات لامعة ملساء للأسطح الداخلية.

**وصف الدهان:**

يوصى به للإستعمال الداخلي على الأسطح الخشبية و الحوائط الإسمنتية و الأسطح الحديدية والألواح الجبسية.

**الإستخدام الموصى به:**

- قوة تغطية ممتازة  
- يعطي تشطيبات عالية الجودة  
- إنسيابي و سهل الإستخدام  
- يحتفظ بقوة اللون لفترة طويلة

**مميزات المنتج:**

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٩٣/٢٠٠٨ رقم ٢

**الخواص الفنية:**

متوفر بجميع الألوان، يرجى مراجعة كارتلات جي ال سي	اللون
لامع	المظهر
نظرياً	المحتوى الصلب بالحجم
ASTM D1475-98	الكثافة النوعية
٤٨ ± ٥ % يختلف باختلاف أساس التلوين	وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠ %
Base C ٠,٠٥ ± ٠,٩٥	جفاف أولي: ٣ ساعات وجه ثاني: ١٦ ساعة الجفاف النهائي: ١٦ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
Base B ٠,٠٥ ± ١	التخفيف
Base A ٠,٠٥ ± ١	١٠% عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٥% عند الرش بالهواء
	نقطة الوميض
	٤٠ °م
	اللزوجة
	٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠ %
	معدل الفرد النظري* م <sup>٢</sup> /لتر (بدون تخفيف)
	١٣ - ١٥ م <sup>٢</sup> / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
	سماكة الطبقة الجافة
	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
	سماكة الطبقة الرطبة
	٩٠ - ٦٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

\* هذا المنتج هو منتج وسيت، لا يباع إلا بعد تلوينه بواسطة ماكينة جي ال سي لمزج الألوان بالكمبيوتر.

## العوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة | جالون  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.  
يقلب جيداً قبل الإستعمال.

## الأدوات المستخدمة:

الفرشاة      الرولة      مسدس الرش



## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 0°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الإسمنتية	الأسطح الخشبية	أعمال الحديد	ألواح جبسية
بنيتريتنج سيلر	١				✓
سيلر جل نيل ٢٩٠	١	✓			
معجون أكريلك ٩٠٠	٢	✓	✓		✓
كوش برايمر ١٥٠	١			✓	
فرست كوت ٥٠٥	١	✓	✓	✓	✓
سوبر بلاتين سوبر لاك لامع	٢	✓	✓	✓	✓

## ملاحظة:



0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج .

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر  
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع، و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه، توضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.