

وصف الدهان:

سوبر لاك ٧٨٦ هو دهان لاكمي سينثيتك لامع عالي الجودة، مصنع من أجود الراتنجات الصناعية (ألكيد). يتميز بأنه يعطي تشطيبات ملساء بلمعة براقية.

يوصى به للإستعمال الداخلي على الأسطح الخشبية و الحوائط الإسمنتية و الأسطح الحديدية والألواح الجبسية.

الإستخدام الموصى به:

- شديد اللمعة
- قوّة تغطية ممتازة
- إنسيابي و سهل الإستخدام
- يعطي تشطيبات عالية الجودة

مميزات المنتج:

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٨/٧٩٣ بند رقم ٢

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	لامع
المحتوى الصلب بالحجم	٢ ± ٥٢ % نظرياً
الكثافة النوعية	١,٢ ± ٠,٥ جم/سم ^٣
وقت الجفاف* ٢٥ °م و رطوبة نسبية ٥٠ %	جفاف أولي: ٣ ساعات وجه ثاني: ١٦ ساعة الجفاف النهائي: ١٦ ساعة *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	بإستخدام نطف معدني يوصى بإستخدام مخفف جي ال سي ٣٣٠ ١٠% عند إستخدام الفرشاة أو الرولة ١٥% عند الرش بالهواء
نقطة الوميض	٤٠ °م
اللزوجة عند ٢٥ °م و نسبة رطوبة ٥٠ %	١٠ ± ٨٠ وحدة كريبس (بإستخدام عمود الدوران الصغير)
معدل الفرد النظري* م ^٢ /لتر (بدون تخفيف)	١٣ - ١٥ م ^٢ / لتر *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	٣٠ - ٤٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٦٠ - ٧٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة نصف | عبوة | جالون | جالون كومبو لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة. المنتج صالح لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف. يقلب جيداً قبل الإستعمال.

الأدوات المستخدمة:

الفرشاة الرولة مسدس الرش



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥°م

نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه	الأسطح الإسمنتية	الأسطح الخشبية	أعمال الحديد	ألواح جبسية
بنيتريتنج سيلر	١				✓
سيلر جل نيل ٢٩٠	١	✓			
معجون أكريلك ٩٠٠	٢	✓	✓		✓
كوش برايمر ١٥٠	١			✓	
داي-تون ٢٠٠	١	✓	✓	✓	✓
سوبر لاك ٧٨٦	٢	✓	✓	✓	✓

ملاحظة:



0. يجب أن تغسل العين بالماء جيداً في حالة ملامسة العين وزيارة الطبيب المختص.
1. قد إعطيت هذه المعلومات بناء على الإختبارات المعملية و الخبرات العملية لدى الشركة، و في حالة تطبيق المنتج في ظروف بعيدة عن الظروف الموضحة من خلال بيانات الشركة لا يمكننا ضمان سوى جودة المنتج .

١. مادة لها قابلية عالية للإشتعال.
٢. يجب أن ترش في ظروف تهوية جيدة .
٣. ينصح بعدم إستنشاق هذا المنتج و أيضاً عدم ملامسته للجلد.
٤. يجب إزالة أي آثار له على سطح الجلد بواسطة الماء و الصابون.

مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو ملاءمتها وفقاً للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات، وتوضع جميع المساعدات الفنية لشروط العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع، و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.