

#### وصف الدهان:

سوبر بلاتين برايمر مائي هو دهان أندركوت داخلي عالي الجودة يتميز بإنخفاض VOC، مصنوع من بوليمرات الأكريليك المقاومة للقلويات التي تضمن إختراقاً عالياً للأسطح المسامية مما يقلل من عدد طبقات الدهان المطلوبة و يوفر سطح ثابت و ناعم لطبقات الدهان النهائية.

#### الإستخدام الموصى به:

هذا المنتج يستخدم لأعمال البطانة و التأسيس، على الأسطح الداخليه الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح الإسمنتية و ألواح الجبس.

#### مميزات المنتج:

- مقاومة عالية للقلويات
- إختراق عالي للأسطح المسامية
- سهل التطبيق
- قدرة إلتصاق فائقة
- تغطية عاليه
- VOC منخفض

المنتج مطابق للمواصفات الفنية الخاصة بالشركة رقم 1006 طبقاً للقرار الوزاري رقم 181 / 1996 .

#### الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	30% ± 2 نظرياً
المحتوى الصلب بالوزن	47% ± 2 نظرياً
الكثافة النوعية	1.3 ± 0.1 جم/سم <sup>3</sup> ASTM D1475-98
وقت الجفاف* عند 25 م° و رطوبة نسبية 50%	جفاف أولي: 30 دقيقة وجه ثاني: 4 ساعات الجفاف النهائي: 4 ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف.
التخفيف	10% بإستخدام مياة عذبه عند إستعمال الفرشاة أو الرولة
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند 25 م° و نسبة رطوبة 50%	10 ± 125 وحدة كريسب ASTM D562-2001
معدل الفرد النظري م <sup>2</sup> / لتر* (بدون تخفيف)	8 - 10 م <sup>2</sup> / لتر *معدل الفرد العملى يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق
سماكة الطبقة الجافة*	30 - 40 μم *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة*	100 - 130 μم *يتم إحتساب سماكة الفيلم كمتوسط

## العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة : جالون | بستلة  
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني [glcpaints.com](http://glcpaints.com)

## التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكم الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.  
المنتج صالح لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج.

## طريقة الاستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الاستخدام و في مرحلة الجفاف.

## الأدوات المستخدمة:

الرولة | الفرشاة | مسدس رش

## تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً، خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان.  
كذلك ان لا تقل درجة حرارة السطح عن 5°م

## نظام الدهان المقترح:

المنتج	عدد الأوجه
سوبر بلاتين برايمر مائي	1
يتم دهان الطبقات المتتالية حسب النظام المراد تطبيقه	

## الصحة و السلامة:

تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.

يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.

تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد.

غير قابل للإشتعال.

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياطات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.

مصادر عن: دهانات جي ال سي ، مصر

تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الاختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرياً مدى دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها وفقاً للشروط الفعلية لأي استخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات ، وتخضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات ، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابياً. يتنازل كل من الصانع والبائع ، و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال ، باستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار ، وتصبح باطلة بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.