

وصف الدهان:

تاكت هو معجون داخلي ممتاز، جاهز للإستعمال. مصنع من أجود خامات الأكريليك كوبوليمر
ليعطي قدرة ملء ممتازة و سطح أملس قوي.

الإستخدام الموصي به:

يستخدم لتجهيز الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة مثل الطوب و الخرسانة و الأسطح
الإسمنتية و ألواح الجبس.

مميزات المنتج:

- قابلية تشغيل ممتازة
- سهل الإستخدام
- يعطي طبقة قوية شديدة الإلتصاق بالسطح
- متعدد الإستخدامات للحوائط الإسمنتية
- سهل الصنفرة
- معدل فرد عالي

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٦٢٣/٢٠٢٠

الخواص الفنية:

اللون	أبيض
المظهر	مط
المحتوى الصلب بالحجم	٥٧,٥ ± ٢ نظرياً
الكثافة النوعية	١,٧٧ ± ٠,٠٥ جم/سم ^٣ ASTM D1475-98
وقت الجفاف* ٢٥ م° و رطوبة نسبية ٥٠٪	جفاف أولي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات الجفاف النهائي: ١٢ ساعات *درجة الحرارة و الرطوبة و حركة الهواء و سماكة الفيلم و عدد الطبقات جميعها تؤثر على وقت الجفاف
التخفيف	جاهز للإستخدام
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال
اللزوجة عند ٢٥ م° و نسبة رطوبة ٥٠٪	معجون سميك القوام
معدل الفرد النظري* م ^٢ /كجم (بدون تخفيف)	٢ - ٣ م ^٢ /كجم *معدل الفرد العملي يتوقف على العديد من العوامل مثل مسامية السطح و طريقة تحضير السطح و طريقة التطبيق.
سماكة الطبقة الجافة	١٨٠ - ٢٧٠ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط
سماكة الطبقة الرطبة	٢٦٠ - ٤٣٥ μ *يتم إحساب سماكة الفيلم كمتوسط

العبوات:

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة: عبوة | جالون | بستلة | بستلة كبيرة | شيكارة
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة موقع الشركة الإلكتروني glcpaints.com

التخزين و الصلاحية:

يخزن المنتج في عبوته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
المنتج صالح لمدة ١٨ شهر من تاريخ الإنتاج.

طريقة الإستخدام:

يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء الإستخدام و مرحلة الجفاف.

الأدوات المستخدمة:

سكينة معجون



تجهيز الأسطح:

يجب أن يكون السطح جافاً و نظيفاً خالي من الشحوم و الزيوت و الأتربة و يجب إزالة أي مواد عالقة قبل الدهان. كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ م°

نظام الدهان المقترح:

عدد الأوجه

المنتج

١	سيلر المقاوم ٠٠١٧
٢	معجون تاكت

الصحة و السلامة:

للحصول على معلومات وافية عن الإحتياجات الخاصة بالصحة و السلامة، يرجى مراجعة الإرشادات الخاصة بالأمان و السلامة.



ملاحظة:

١. تستخدم هذه المواد في أماكن جيدة التهوية.
٢. يجب مراعاة عدم إستنشاق غبار الدهان.
٣. تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد، في حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء و فير و إستشارة الطبيب.
٤. غير قابل للإشتعال.



مصدر عن: دهانات جي ال سي ، مصر
تمثل البيانات والمواصفات والتوجيهات والتوصيات الواردة في ورقة البيانات هذه فقط نتائج الإختبارات أو الخبرة المكتسبة في ظروف خاضعة للتحكم أو محددة بشكل خاص. يجب أن يحدد المشتري و / أو المستخدم حصرًا مدى دقتها أو إكتمالها أو ملاءمتها وفقًا للشروط الفعلية لأي إستخدام مقصود للمنتجات الواردة هنا. يتم تقديم المنتجات الواردة هنا. بتخضع جميع المساعدات الفنية لشروط GLC العامة للمبيعات والتوصيل والخدمات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك صراحةً كتابةً. يتنازل كل من الصانع و البائع و / أو المشتري و / أو المستخدم عن جميع المطالبات المتعلقة بأي إلتزام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال، بإستثناء ما يتم التعبير عنه في الشروط العامة المذكورة لجميع النتائج أو الضرر أو الخسائر أو الأضرار المباشرة أو الناتجة عن الإستخدام. من المنتجات على النحو الموصى به أعلاه. تخضع بيانات المنتج للتغيير دون إشعار.